

PRODUKT DATA

PEGAKOTE

BESKRIVELSE

To-komponent vandfortyndbar epoxymaling.

EGENSKABER

Høj hårdhed, fremragende slidresistens samt resistens overfor en lang række produkter såsom olie, brændstof, adskillige opløsningsmidler mv. Opløsningsmiddelfri, næsten lugtfri og nem at påføre.

ANVENDELSE

På gulve og vægge i garager, varehuse, udstillingslokaler, gangarealer, indendørs parkeringshuse, værksteder m.v. Ved udendørs brug i direkte sollys skal den overmales med en UV-resistent polyurethan maling.

TEKNISKE DATA

Udseende:	Satin, ca. glans 40
Farve:	Standardfarver i h.t. farvekort samt praktisk taget alle RAL og NCS farver. Tones på ColourShop.
Vægtfylde:	$\pm 1,45 \text{ g/cm}^3$ (blandet produkt)
Tørstofindhold:	Vol%: 48 – 50% Vægt%: 64 – 66%
Anbefalet filmtykkelse:	Vådfilm: 200 my (forbrug: 300 g/m ²) Tørfilm: 100 my (forbrug: 300 g/m ²)
Flammepunkt:	Ikke brændbar
VOC-indhold:	0 g/l max.
Klar-til-brug blanding:	10 g/l max.
Kategori:	A/j
EU grænseværdier	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
Mal-kode:	00-5

Tørretider	20°C / 60% r.h.
Berøringstør:	9 timer 18 – 20 timer for mættede og dybe farver (tonet på base ED, TR, YE) pga højt pigmentindhold.
Genbehandling:	24 timer. Ved lavere temperaturer (8 - 10°C), kan Pegakote først genbehandles efter 48 timer!!!
Gennemhærdet:	7 dage

Rækkeevne

Teoretisk:	1. lag: 200 – 300 g/m ² 2. lag: 300 – 400 g/m ²
Praktisk:	Afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed, samt materialespild under påføring

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være ren og tør (max. 5% fugt), fri for opstigende fugt og skal være tilstrækkelig fast og sammenhængende (trækstyrke min. 6 kg/cm²). Pegakote kan anvendes direkte på de fleste mineralske overflader, f.eks. gammel beton, tegl, glas etc. Hvor der er anvendt hærdemiddel til beskyttelse af betonoverfladen, skal denne fjernes ved sandblæsning.

Ved anvendelse på ny beton, eller ikke-porøs beton, fjernes betonslam ved hjælp af sandblæsning eller behandles med Tenozyd 12 eller saltsyre (3 liter saltsyre til 10 liter vand) og efter en virketid på 15 minutter efterskylles der med rent vand, hvorefter overfladen skal tørre helt inden påføring af Pegakote.

Porøse overflader skal først forsegles med Pegakote fortyndet med 10-20% vand. Pegakote må ikke påføres et elastisk malingslag eller på bevægelige underlag.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10B
7400 Herning

Tlf.: 9712 7266

mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

**Specialmalinger,
Kemi & Håndrens**

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med

PRODUKT DATA

PEGAKOTE

BRUGSANVISNING

For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug.

PÅFØRING & FORTYNDING

Pensel: Hvis nødvendigt, fortyndes med vand

Rulle: Fortynd 1. lag med max. 10% vand.

Luftspray: Anbefales ikke

Airless: Dysestørrelse: 15 – 17
Tryk: 220 bar.
1. lag: fortynd med 5 – 10% vand.
2. lag: fortynd med max 5% vand.

Rengøring: Vand

ARBEJDSBETINGELSER

Temperatur min. 8°C / luftfugtighed max. 80%.

Blandingsforhold:

Til en 1-kgs blanding bruges 862,50 gr. base samt 137,50 gr. aktivator.

BEMÆRK:

1. For at få en slidstærk og blank overflade **skal** anbefalet forbrug i andet lag overholdes. Dvs at et 4-kgs sæt skal påføres på 10-13 m².
2. Sørg altid for god ventilation for at undgå glansforskelle. Selvom det regner, skal vinduer og døre være åbne, så vidt det er muligt.
3. De to komponenter skal blandes under god mekanisk omrøring – dog ikke high-speed. Blandingen fortykkes langsomt. Efter 2 timer (**Potlife**) er den ikke anvendelig. Under påføring må Pegakote ikke fortyndes yderligere.
4. Hvis malingen skal påføres gulve, der udsættes for svær slitage, anbefales standardfarver eller lignende farver. Hvis dybe eller klare farver vælges (rød, gul, orange, grøn, blå m.v.) anbefales det at påføre en klar topmaling ovenpå.

SIKKERHEDSINFORMATION

Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

ARMA-TUBE A/S

Taksvej 10B
7400 Herning

Tlf.: 9712 7266

mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

**Specialmalinger,
Kemi & Håndrens**

De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med